

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

© EPODOC / EPO

19270 U.S. PTO
10/766933



PN - EP0054610 A 19820630
 PD - 1982-06-30
 PR - DE 19803049037 19801224
 OPD - 1980-12-24
 TI - Process for simultaneously and continuously strengthening and coating a fleece fabric.
 AB - 1. A process for continuously consolidating a non-woven and simultaneously coating it with a binder and with an adhesive composition, in which process the binder is synchronously counter-printed from one side against the adhesive composition, printed from the other side, in the form of matching part-surfaces, the part-surfaces being spaced apart from one another, characterised in that a binder crosslinkable by radiation is printed onto the nonwoven from underneath by means of a relief-printing, planographic printing or gravure-printing cylinder having a soft, resilient rubber covering, that a thermoplastic adhesive composition in molten form is printed onto the nonwoven from the top using a heated gravure roller and that the binder is crosslinked by subsequent irradiation.
 IN - FOTTINGER WALTER DR; ENDERS WERNER; TECL BOHUSLAV; WAGNER SEPP DR
 PA - FREUDENBERG CARL FA (DE)
 EC - D04H1/66 ; D06M17/00
 IC - D04H1/66 ; D06M17/00
 CT - US3120449 A []; FR2104775 A []

© WPI / DERWENT

TI - Fusible interlining mfr. - using continuous and simultaneous application of adhesive mass and bonding agent to the nonwoven
 PR - DE 19803049037 19801224; DE 19803049036 19801224
 PN - EP0054610 A 19820630 DW 198227 Ger 014pp
 - DE 3049037 A 19820722 DW 198230 000pp
 - ZA8108889 A 19830215 DW 198316 000pp
 - DE 3049037 C 19840503 DW 198419 000pp
 - EP0054610 B 19840704 DW 198427 Ger 000pp
 - DE 3164567 G 19840809 DW 198433 000pp
 - CA 1182067 A 19850205 DW 198510 000pp
 - JP57128248 A 19820809 DW 198818 000pp
 - JP63017148 B 19880412 DW 198818 000pp
 - US 4748044 A 19880531 DW 198824 000pp
 PA - (FREU) FREUDENBERG FA CARL
 IC - B05D3/06 ; B05D5/00 ; D04H1/66 ; D04H3/08 ; D06M17/00
 IN - ENDERS W; FOETTINGER W; TECL B; WAGNER S
 AB - EP--54610 A bonding agent, which can be cross-linked by radiation, is pressed against the under surface of the non-woven at the same time as a thermoplastic adhesive mass is applied by a hot-melt process to the upper surface. The bonding agent is subsequently cross-linked by radiation.
 - Specifically a bonding agent is selected which hardens when subjected to ultra-violet and, for this purpose, a mercury gas discharge lamp is used with a power output of at least 80 watt/cm. Alternatively, a bonding agent activated by an electron beam is treated by radiation with a power of 50-500 KeV. The bonding agent is pressed into the non-woven in the zones where the adhesive is present on the upper surface. The surfaces are treated using a consistent or statistic screen pattern.
 - Designed for use as fusible interlinings, or similar applications, the process ensures that, when the material is secured in place by a hot iron, the adhesive mass does not penetrate the non-woven material and lose some of its adhesion.
 EPAB - EP--54610 A bonding agent, which can be cross-linked by radiation, is pressed against the under surface of the non-woven at the same time as a thermoplastic adhesive mass is applied by a

THIS PAGE BLANK (USPTO)

hot-melt process to the upper surface. The bonding agent is subsequently cross-linked by radiation.

- Specifically a bonding agent is selected which hardens when subjected to ultra-violet and, for this purpose, a mercury gas discharge lamp is used with a power output of at least 80 watt/cm. Alternatively, a bonding agent activated by an electron beam is treated by radiation with a power of 50-500 KeV. The bonding agent is pressed into the non-woven in the zones where the adhesive is present on the upper surface. The surfaces are treated using a consistent or statistic screen pattern.
- Designed for use as fusible interlinings, or similar applications, the process ensures that, when the material is secured in place by a hot iron, the adhesive mass does not penetrate the non-woven material and lose some of its adhesion. (14pp)
- EP--54610 Power-saving method of continuously consolidating a non-woven fabric and simultaneously coating it with a binder and an adhesive composition permits high operational speeds, while ensuring accuracy of application. The binder is synchronously counter-printed from one side against the adhesive compsn. and printed from the other side in the form of matching part surfaces which are spaced apart. In this, a binder that can be cross-linked by irradiation is printed onto the non-woven fabric from underneath by relief-printing, planographic printing or a gravure printing cylinder which has a soft, resilient rubber covering. A molten thermoplastic adhesive compsn. is printed onto the non-woven fabric from the top using a heated gravure roller, and the binder is cross-linked by subsequent irradiation.
- The non-woven fabric may be of polyester fibres, and an epoxy-acrylate-based adhesive may be employed. (7pp)

USAB - US4748044 Treating nonwoven fabric, involves synchronously applying to its lower side and its upper side, respectively, a liq. binding agent which is radiation cross-linkable and distributes through the fabric, and an adhesive thermoplastic compsn. as a solid coating. The applications are made as overlapping patterns, and subsequent irradiation and heating render the compsn. tacky and adherent, without it becoming liq. and penetrating into the fabric.

- USE - Mfg. interlining fabric. (8pp)

OPD - 1980-12-24

CT - FR2104775;US3120449

DS - AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

AN - 1982-55160E [27]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 054 610
A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 81106160.5

(51) Int. Cl.²: D 04 H 1/66, D 06 M 17/00

(22) Anmeldetag: 06.08.81

(30) Priorität: 24.12.80 DE 3049037

(71) Anmelder: Firma Carl Freudenberg, Höhnerweg 2, D-6940 Weinheim/Bergstrasse (DE)

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 30.06.82
Patentblatt 82/26


(72) Erfinder: Föttinger, Walter, Dr., Leberstrasse 77, D-6940 Weinheim (DE)
Erfinder: Wagner, Sepp, Dr., Apfelstrasse 11, D-6941 Gornheimertal (DE)
Erfinder: Tecl, Bohuslav, Im Langgewann 57, D-6940 Weinheim (DE)
Erfinder: Enders, Werner, Am Vatzenberg 4, D-6948 Waldmichelbach (DE)

(84) Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

(74) Vertreter: Weissenfeld-Richters, Helga, Dr., Höhnerweg 2, D-6940 Weinheim/Bergstrasse (DE)

(54) Verfahren zum gleichzeitigen, kontinuierlichen Verfestigen und Beschichten eines Vliesstoffes.

(57) Ein Verfahren zum gleichzeitigen, kontinuierlichen Verfestigen und Beschichten eines Vliesstoffes mit einem Bindemittel und mit einer Haftmasse, bei dem das Bindemittel von der einen Seite synchron gegen die von der anderen Seite aufgedruckte Haftmasse in Form sich damit deckender Teilflächen aufgedruckt wird, die einen Abstand untereinander haben, bei dem ein strahlungsvernetzbares Bindemittel von der Unterseite gegen eine nach dem Hotmelt-Prinzip auf die Oberseite des Vliesstoffes aufgedruckte, thermoplastische Haftmasse gegengedruckt wird, und bei dem das Bindemittel durch anschließende Bestrahlung vernetzt wird.



EP 0 054 610 A1

DR. H. WEISSENFELD - RICHTERS
PATENTANWÄLTIN

0054610
6940 Weinheim/Bergstr.
Höhnerweg 2 - 4
Telefon 06201 - 80-4494 + 8618
Telex 4 65 531

29. Juli 1981

Mo/F ON 930/Europa

- 1 -

Anmelderin: Firma Carl Freudenberg, Weinheim

"Verfahren zum gleichzeitigen, kontinuierlichen Verfestigen und
Beschichten eines Vliesstoffes"

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum gleichzeitigen, kontinuierlichen Verfestigen und Beschichten eines Vliesstoffes mit einem Bindemittel und mit einer Haftmasse, bei dem das Bindemittel von der einen Seite synchron gegen die von der anderen Seite
5 aufgedruckte Haftmasse in Form sich damit deckender Teilflächen gegengedruckt wird, wobei die Teilflächen untereinander jeweils einen Abstand haben.

Ein solches Verfahren ist aus der japanischen Offenlegungsschrift 1667/1975 bekannt. Das Bindemittel und die Haftmassen werden dabei während des Hindurchleitens des Vliesstoffes durch ein Paar Gravur- oder Siebrollen aufgebracht. Die beiderseits erhaltenen
5 Druckbilder sind demzufolge identisch, was nicht im Sinne der Zweckbestimmung der beiden Substanzen ist.

Bindemittel dienen primär dazu, die Fasern eines Vliesstoffes unter einander zu verkleben und ihm dadurch Festigkeit zu verleihen.
10 Die Festigkeit ist um so größer, je mehr Fasern untereinander verklebt sind. Es ist deshalb erwünscht, daß das Bindemittel in das Innere des behandelten Vliesstoffes eindringt und nach dessen Verfestigung möglichst gleichmäßig über den gesamten Querschnitt verteilt ist. Als Bindemittel kommen insbesondere vernetzbare
15 polymere Substanzen zur praktischen Anwendung.

Die auf die Oberfläche von Fixiereinlagen aufgetragenen Haftmassen dienen demgegenüber dazu, eine Verklebung mit einem anderen Stoff zu ermöglichen. Gebräuchliche Haftmassen sind thermoplastische
20 Substanzen, und die Aktivierung wird durch Anwendung von Druck und Wärme, beispielsweise unter Zuhilfenahme eines Bügeleisens, bewirkt. Im Gegensatz zu dem Bindemittel ist es deshalb erwünscht, daß die Haftmasse auch während des Verbügelns möglichst nicht in das Innere des verwendeten Vliesstoffes eindringt, sondern
25 möglichst vollständig und konzentriert für die gegenseitige Verklebung der aufeinanderliegenden Oberflächen zur Verfügung steht.

Das eingangs angesprochene Verfahren ermöglicht es, das Bindemittel und die Haftmasse deckungsgleich auf die Ober- und auf
30 die Unterseite des verwendeten Vliesstoffes aufzubringen. Bedingt durch das bei der Behandlung der Ober- und der Unterseite angewendete, identische Druckverfahren ergeben sich jedoch gleiche Einpreßkräfte, und es ist deshalb äußerst schwierig, die erwünschte

unterschiedliche Einpressung von Bindemittel und Haftmasse praktisch zu realisieren. Eine gegenseitige Modifizierung der Größe der aufgetragenen Teilflächen ist nicht möglich und größere Druckgeschwindigkeiten können insbesondere beim Behandeln nicht vorverfestigter Faservliese zu einem unsauberen Druckbild und damit zu undefinierten Eigenschaften der erhaltenen Fixiereinlage führen.

Aus der europäischen Patentanmeldung 12776 ist ein Verfahren bekannt, welches die Verfestigung eines Vliesstoffes durch Aufdrucken eines UV-härtbaren Bindemittels und anschließende Bestrahlung mit einer Quecksilber-Hochdrucklampe bei Arbeitsgeschwindigkeiten von mehr als 50 m/min ermöglicht. Das Aufbringen einer Haftmasse wird nicht angesprochen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das eingangs angesprochene Verfahren derart weiter zu entwickeln, daß beim gleichzeitigen, kontinuierlichen Aufdrucken eines Bindemittels und einer Haftmasse auf einen unverfestigten Vliesstoff in Form von Teilflächen mit deckungsgleicher Mittellinie beiderseits ein präzises Druckbild erzielt wird, das es ermöglicht, die beiderseitige spezifische Auftragsmenge sowie die beiderseitige Einpressung bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten zu variieren und das eine Verminderung des benötigten, spezifischen Energieeinsatzes ermöglicht.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruches gelöst. Auf vorteilhafte Ausgestaltungen ist in den Unteransprüchen Bezug genommen.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird ein strahlungsvernetzbares Bindemittel von der Unterseite gegen eine nach dem Hotmelt-Prinzip auf die Oberseite des Vliesstoffes aufgedruckte, thermoplastische Haftmasse gedruckt und durch anschließende Bestrahlung vernetzt.

- Sowohl die Bindemittelpaste als auch die Haftmassenschmelze enthalten keinerlei Bestandteile, die durch aufwendige, nachträgliche Trocknungsvorgänge entfernt werden müssen, und die Vernetzung des Bindemittels läßt sich unter Anwendung energiereicher Strahlen
- 5 nahezu schlagartig bewirken. Das vorgeschlagene Verfahren ist aufgrund der einstufigen Arbeitsweise nicht nur außerordentlich unproblematisch in der Anwendung, sondern es ermöglicht bei einem gesenkten spezifischen Energieverbrauch die Erzielung großer
- 10 Arbeitsgeschwindigkeiten von beispielsweise 50 bis 150 m/min. Dabei ist es ein hervorzuhebender Vorteil, daß eine vorausgehende Verfestigung der eingesetzten Faservliese nicht erforderlich ist. Es genügt vielmehr, wenn diese durch eine vorausgehende Ver-
- 15 pressung in der inneren Struktur soweit verdichtet sind, daß der Faserverband während des Druckvorganges nicht zerstört wird. Dieses Ziel läßt sich ohne Schwierigkeiten erreichen, wenn ein Vliesstoff aus Fasern mit einer Stapellänge von wenigstens 25 mm eingesetzt wird, dessen Fasern einander in einer wirren Verteilung zugeordnet sind.
- 20 Die verwendete Druckpaste oder Schmelze wird von beiden Seiten in Teilflächen aufgebracht, deren Mittelpunkte auf einer gemeinsamen Mittellinie angeordnet sind. Sie sind insofern einander symmetrisch zugeordnet.
- 25 Die Größe der Teilflächen kann relativ zueinander variiert werden, und läßt sich demzufolge ohne weiteres so festlegen, daß der jeweils erwünschte Zweck, nämlich die Verfestigung des Vliesstoffes in sich bzw. Thermofixierung mit einem Oberstoff in optimaler Weise gelingt. Eine derartige Optimierung würde aber dazu führen,
- 30 daß der Verarbeiter in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit und von anderen Eigenschaften eines jeden speziellen Oberstoffes jeweils eine spezielle Fixiereinlage bevorraten müßte, was den offensichtlichen Vorteil schnell wieder beseitigen würde. Es hat sich deshalb bewährt, das Bindemittel in Teilflächen aufzudrucken,

deren Durchmesser wenigstens so groß ist wie derjenige der Haftmasse. Eine besonders gute Durchschlagssicherheit gegen das Durchschlagen der Haftmasse während des Verbügelns durch die Fixiereinlage läßt sich erreichen, wenn die Teilflächen aus Bindemittel einen größeren
5 Durchmesser haben als die Teilflächen aus Haftmasse. Der Unterschied soll 60 % nicht überschreiten, um zu verhindern, daß sich eine unerwünschte Versteifung der Fixiereinlage ergibt.

Die Teilflächen sind auf der Fixiereinlage in einem Flächenraster
10 verteilt, das gleichmäßig oder das ungleichmäßig geteilt sein kann. Neben der Steifkraft der Fixiereinlage läßt sich hierdurch der textile Fall beeinflussen.

Die für die Aufbringung der Haftmasse und des Bindemittels angewendeten Druckverfahren gehören grundsätzlich verschiedenen Gattungen
15 an, wodurch erreicht wird, daß die beiden Substanzen, die bestimmungsmäßig verschiedenartige Aufgaben zu erfüllen haben, in einer günstigen gegenseitigen Abstimmung aufgebracht werden können. Es ist weiterhin von wesentlicher Bedeutung, daß von den beiden
20 gegeneinanderlaufenden Druckzylindern zumindest einer weichelastische Eigenschaften aufweist, durch die Dicken- oder Elastizitätsunterschiede des bedruckten Vliesstoffes während des Druckvorganges soweit ausgeglichen werden, daß eine Störung des erzeugten Druckbildes vermieden wird.

25 Das Bindemittel kann unter Anwendung eines Hoch-, Flach- oder Tiefdruckzylinders mit einem weichelastischen Mantel aus Gummi aufgebracht werden. In allen drei Fällen wird eine gute Einpressung in das Innere des Vliesstoffes erreicht. Das Hochdruckverfahren
30 vereinigt in sich darüberhinaus den weiteren Vorteil einer besonders guten Elastizität der Oberfläche mit einer guten Verschmutzungssicherheit gegenüber sich von der Oberfläche des bedruckten Vliesstoffes ablösenden Faserbestandteilen.

- Beim Hoch- und Flachdruckverfahren kann die spezifisch aufgetragene Bindemittelmenge durch Verstellen der verwendeten Druckeinrichtung kontinuierlich verändert werden. Sofern eine entsprechende Änderung bei Anwendung eines Tiefdruckverfahrens erforderlich ist, ist der
- 5 Einsatz einer entsprechend geänderten Druckwalze erforderlich. Geänderte Druckwalzen sind weiterhin erforderlich, wenn die Größe der Teilflächen beim Hoch-, Flach- oder Tiefdruckverfahren modifiziert werden soll.
- 10 Die Verwendung eines durch UV-Strahlen vernetzbaren Bindemittels ermöglicht durch eine große Energiedichte beim Vernetzen eine nahezu spontan ablaufende Aushärtung des Bindemittels. Die unvermeidbar aufzuwendende Überschußenergie, die 50 % der insgesamt eingesetzten Energie betragen kann, kann bei unzureichender Kühlung
- 15 aber zu einem Auseinanderlaufen und damit zu einer schlechten Konturenschärfe der auf die Oberseite aufgedruckten, thermoplastischen Haftmasse führen.
- Dieser Nachteil läßt sich vermeiden, wenn ein Bindemittel eingesetzt wird, das durch Elektronenstrahlen vernetzbar ist. Eine
- 20 weitere Erwärmung der Haftmasse findet in diesem Falle während der Vernetzung des Bindemittels nicht statt, sondern die spontane Abkühlung der thermoplastisch erschmolzenen Haftmasse gegen das mit einer Temperatur von z.B. nur 60° C aufgedruckte Bindemittel
- 25 führt zu einer spontanen Erstarrung und damit zu einem Druckbild von größter Präzision.
- Es lassen sich alle einschlägig verwendeten Haftmassen verarbeiten, beispielsweise solche auf Polyolefinbasis, Copolyamide, Poly-
- 30 urethane oder Copolyester. Der Schmelzpunkt liegt im allgemeinen im Bereich zwischen 100 und 130° C.

Die eingesetzte Haftmasse wird in erschmolzener Form aufgedruckt unter Zuhilfenahme einer beheizten Näpfchenwalze. Um Verschmutzungen der Oberfläche zu verhindern, ist diese besonders ausgerüstet, beispielsweise durch eine Silicon- oder durch eine PTFE-Beschichtung.

5

Die obere und die untere Druckwalze sind durch eine Zahnradübersetzung verbunden, wodurch erreicht wird, daß die gegenseitige Zuordnung der aufgedruckten Teilflächen aus Bindemittel und Haftmasse einander stets in gleichbleibender Form zugeordnet sind. Die starre
10 Kopplung ermöglicht eine gegenseitige Zuordnung von außerordentlich großer Präzision, bei der sich die Mittelpunkte der beiderseits aufgedruckten Teilflächen bei einer Arbeitsbreite von mehr als 1 m und einem Durchmesser der Teilflächen von weniger als 1 mm vollständig decken können.

15

Das erfindungsgemäße Verfahren wird durch die in der Anlage beigefügte Zeichnung und das nachfolgende Beispiel näher erläutert:

Mit Hilfe mehrerer in Längsrichtung stehender Krempelanlagen
20 wird ein 25 g/m^2 schweres Faservlies aus 50 % Polyesterfasern 1,7 dtex/38 mm und 50 % Polyesterfasern 3,3 dtex/60 mm mit einer Geschwindigkeit von 65 m/min hergestellt. Das Vlies wird durch ein Paar mit einem Liniendruck von 13 kp/cm gegeneinander ange-
25 stelltter Walzen geleitet, deren Oberflächentemperatur 165°C beträgt und darin verdichtet.

Unmittelbar anschließend wird die Vliesbahn durch eine Druckvorrichtung nach der beigefügten Zeichnung geführt.

30

Die untere Druckwalze 2 ist als Gummi-Hochdruckwalze ausgebildet. Der Gummi ist beständig gegen organische Flüssigkeiten und weist eine Shore-A-Härte von 65 auf. Die Teilung des Hochdruckmusters entspricht im ersten Falle einem 17 mesh-Reihenpunkt, beim

zweiten Falle einem sogenannten Computerpunkt, bei dem 52 statistisch verteilte Erhebungen pro cm^2 vorgesehen sind. Zu jeder dieser beiden Walzen gehört eine speziell angefertigte Hotmelt-Gravurwalze mit identischer Teilung.

5

Der Durchmesser der Druckflächen der Hochdruckwalze beträgt 0,8 mm, die Gravurtiefe 0,4 mm.

- 10 Von der auf eine Temperatur von 60°C vorgeheizten Wanne mit Präpolymer 5 wird die unten beschriebene Bindemittelmischung über die Tauchwalze 4 aus Gummi und die ebenfalls auf eine Temperatur von 60°C erwärmte, mit einer 60 mesh-Gravierung versehene, verchromte Übertragwalze 3 auf die Gummi-Hochdruckwalze 2 übertragen. Die Geschwindigkeit der Tauchwalze 4 ist so eingestellt, daß ein
- 15 Druckauftrag von der Hochdruckwalze auf das Vlies $2,5 \text{ g/m}^2$ resultiert.

Die beiden Druckwalzen 2 und 6 sind so eingestellt, daß die mittel und Haftmasse absolut deckungsgleich übereinanderliegen.

- 20 Die Bindemittelmischung hat die folgende Zusammensetzung:

	Epoxyacrylat	70 Teile
	Oligotriacrylat	30 "
	Benzophenon	2 "
25	Benzyl dimethylketal	1 "
	N-Methyl-Diäthanolamin	3 "
	opt. Aufheller	0,03 "

- 30 Als Schmelzkleber wird ein Copolyester verwendet, dessen Schmelzbereich 113 bis 116°C beträgt und der einen Schmelzindex $\text{I2/140}^\circ \text{C}$ von 18 g/10 min aufweist. Er wird in einem Extruder bei einer Endtemperatur von 175°C aufgeschmolzen und über eine beheizte Breitschlitzdüse der ebenfalls beheizten Schmelzkleberwanne

zugeführt. Die Gravurwalze weist eine Temperatur von 170°C auf.

Der Näpfchen-Durchmesser der Gravurwalze beträgt in beiden Fällen 0,55 mm, die Näpfchentiefe 0,2 mm.

5

Die Näpfchen der rotierenden Gravurwalze füllen sich in der Schmelzkleberwanne mit geschmolzenem Polymer, welches auf die Vliesbahn übertragen wird. Synchron zu diesem Vorgang wird von der Unterseite über die Hochdruckwalze 2 Bindemittel mit einer Temperatur von 60°C in das Innere des Vliesstoffes eingepresst, wodurch eine spontane Abkühlung und Erstarrung der auf die Oberseite aufgedruckten Haftmasse 7 bewirkt wird. Es werden pro m^2 14 g Haftmasse aufgetragen. Eine weitere Behandlung des Schmelzklebers ist nicht erforderlich.

15

Nach Verlassen des Druckwerkes wird das Vlies mit Hilfe eines Tragebandes aus Metall durch eine Lichtschleuse in einen Belichtungskasten transportiert, wo es durch zwei Reihen von Quecksilber-Hochdrucklampen mit einer Leistung von 200 Watt/cm - je eine Reihe von oben und von unten - geleitet wird. Die Härtung des Bindemittels erfolgt augenblicklich. Das Vlies verläßt durch eine zweite Lichtschleuse den Belichtungskasten und wird nach Passieren einer Kühlwalze in zwei Bahnen von je 90 cm Fertigbreite geschnitten und aufgerollt.

25

Der so hergestellte, thermofixierbare Einlagevliesstoff ist extrem weich und drapierfähig sowie sehr gut chemisch-reinigungsbeständig und ausgezeichnet waschbeständig. Er ist auf den üblichen Flach- und Durchlaufpressen einwandfrei zu verarbeiten und zeigt selbst bei starker Dampfeinwirkung keinerlei Neigung zur Rückverklebung, d.h. zum Durchschlagen der Haftmasse durch die Verstärkungseinlage.

30


Patentansprüche

1. Verfahren zum gleichzeitigen, kontinuierlichen Verfestigen und Beschichten eines Vliesstoffes mit einem Bindemittel und mit einer Haftmasse, bei dem das Bindemittel von der einen Seite synchron gegen die von der anderen Seite aufgedruckte Haftmasse in Form sich damit deckender Teilflächen gegengedruckt wird, wobei die Teilflächen untereinander jeweils einen Abstand haben, dadurch gekennzeichnet, daß ein strahlungsvernetzbares Bindemittel von der Unterseite gegen eine nach dem Hotmelt-Prinzip auf die Oberseite des Vliesstoffes aufgedruckte, thermoplastische Haftmasse gedruckt wird, und daß das Bindemittel durch anschließende Bestrahlung vernetzt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein UV-härtbares Bindemittel aufgedruckt wird, und daß zur Vernetzung eine Quecksilber-Gasentladungslampe mit einer Leistung von mindestens 80 Watt/cm verwendet wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein durch Elektronenstrahlen vernetzbares Bindemittel aufgedruckt wird, und daß zur Vernetzung eine Strahlenquelle mit einer Leistung von 50 bis 500 keV verwendet wird.
4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Bindemittel in Flächenbereichen aufgedruckt wird, die die von der Haftmasse bedeckten Flächen überdecken.
5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Flächenbereiche in einem regelmäßigen Flächenraster aufgedruckt werden.

6. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Flächenbereiche in einem statistischen Flächenraster aufgedruckt werden.

1/1

0054610





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0054610

EP 81 10 6160

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
A	<u>US - A - 3 120 449</u> (H.W. GRISWOLD) * Patentansprüche 1-12; Figuren 3, 4 *	1	D 04 H 1/66 D 06 M 17/00
	--		
A	<u>FR - A - 2 104 775</u> (STORK) * Patentansprüche 1-4; Figur 1 *	1	

			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.)
			D 04 H D 06 M
			KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE
			X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: mündliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			8: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument
Recherchenort Den Haag		Abschlußdatum der Recherche 24-03-1982	Prüfer DROUOT